

Нормы сортировки погонажных изделий производственной компании «СибЛес»

I. Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из лиственницы, кедра и сосны.

В древесине деталей соответствующих категории «Экстра» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
	На лицевой поверхности	На не лицевой поверхности
1. Сучки сросшиеся, здоровые	Допускается один на изделие диаметром не более 5 мм	Допускаются
2. Синевая, химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина	Не допускается	Допускаются
3. Смоляные кармашки.	Допускается 1 на м погонный длиной не более 30 мм , шириной не более 3 мм	Допускаются
4. Заболонь (для изделий имеющих соединение шип-паз)	Допускается со стороны шипа с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия	Допускаются
5. Заболонь (для изделий без соединения шип-паз)	Допускается с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия	Допускаются
6. Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение.	Не допускается	Допускаются
7. Серцевина	Не допускается	Допускаются
8. Ядровые пятна /светлые полосы/	Допускаются	Допускаются
Примечание:	1. Остальные пороки древесины для категории «Экстра» не допускаются.	
	2. Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.	
	3. Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.	
	4. Допускается 5% на категорию ниже.	

В древесине деталей соответствующих категории «Прима» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице

Наименование порока	Нормы ограничения в погонажных изделиях	
	На лицевой поверхности	На не лицевой поверхности
1. Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм.	Диаметром до 8 мм не более 1шт. на 1мпг.	Допускаются
2. Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм	Диаметром до 8 мм не более 2шт. на 1мпг.	Допускаются
3. Темные и не сросшиеся сучки	Диаметром до 5мм не более 2шт. на изделие	Допускаются
4. Выпавшие сучки на кромке детали (шип)	Не превышающие размеры шипа	Допускаются
5. Трещины несквозные шириной 1мм глубиной не более 3мм	Суммарной длиной не более 1\6 длины, в том числе торцевые трещины с шириной не более 2мм., глубиной не более 1\3 в долях толщины	Допускаются
6. Смоляные кармашки	Допускается 4x50 – 1шт. на 1п.м.	Допускаются
7. Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8. Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускается глубиной до 3мм, не более 1шт. на 1мпг.	Допускаются
9. Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонные грибные и химические окраски	Допускаются в виде пятен и полос до 30% площади изделия	Допускаются
10. Бахрома, гнили, острый обзол, рак, пасынок	Не допускается	Допускаются
11. Синева	Допускаются светлая до 5% площади изделия	Допускаются
12. Сердцевина	Не допускается в половой доске	Допускается
13. Прорость	Диаметром до 5мм 1шт. на изделие	Допускается
14. Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)	Допускается

Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже.

В древесине деталей соответствующих категории «А» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице		
Наименование порока	Нормы ограничения в погонажных изделиях	
	На лицевой поверхности	На не лицевой поверхности
1. Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм.	Диаметром до 10мм не более 2шт. на 1мпг.	Допускаются
2. Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм	Диаметром до 10 мм не более 3шт. на 1мпг.	Допускаются
3. Темные и не сросшиеся сучки	Диаметром до 5мм не более 3шт. на изделие	Допускаются
4. Выпавшие сучки на кромке детали (шип)	Не превышающие размеры шипа	Допускаются
5. Трещины несквозные шириной 1мм глубиной не более 3мм	Суммарной длиной не более 1\6 длины, в том числе торцевые трещины с шириной не более 2мм., глубиной не более 1\3 в долях толщины	Допускаются
6. Смоляные кармашки	Допускается 4x50 – 2шт. на 1п.м.	Допускаются
7. Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8. Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускается глубиной до 3мм, не более 2шт. на 1мпг.	Допускаются
9. Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонные грибные и химические окраски	Допускаются в виде пятен и полос до 30% площади изделия	Допускаются
10. Бахрома, гнили, острый обзол, рак, пасынок	Не допускается	Допускаются
11. Синева	Допускаются светлая до 20% площади изделия	Допускаются
12. Сердцевина	Не допускается в половой доске	Допускается
13. Прорость	Диаметром до 5мм 2шт. на изделие	Допускается
14. Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)	Допускается
Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже.	Допускается	Допускается
16. Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)	Допускается
Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже.		

В древесине деталей соответствующих категории «В» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице		
Наименование порока	Нормы ограничения в погонажных изделиях	
	На лицевой поверхности	На не лицевой поверхности
1. Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной не более 2мм.	Диаметром до 20 мм не более 5шт. на 1мпг.	Допускаются
2. Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 2мм	Диаметром до 20 мм не более бшт. на 1мпг.	Допускаются
3. Темные и не сросшиеся сучки	Диаметром до 10мм не более 5шт. на изделие	Допускаются
4. Выпавшие сучки на кромке детали (шип)	Не превышающие размеры шипа	Допускаются
5. Трещины несквозные шириной 2мм глубиной не более 5мм	Суммарной длиной не более 1\4 длины, в том числе торцевые трещины с шириной не более 3мм., глубиной не более 1\2 в долях толщины	Допускаются
6. Смоляные кармашки	Допускается 5x80 – 3шт. на 1п.м.	Допускаются
7. Червоточины	Допускаются поверхностные глубиной не более 2мм, D отверстия до 3мм, количеством 2шт. на м.п.	Допускаются
8. Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускается глубиной до 5мм.	Допускаются
9. Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонные грибные и химические окраски	Допускаются в виде пятен и полос до 50% площади изделия	Допускаются
10. Бахрома, гнили, острый обзол, рак, пасынок	Не допускается	Допускаются
11. Синева	Допускаются светлая до 50% площади изделия	Допускаются
12. Сердцевина	Не допускается в половой доске	Допускается
13. Прорость	Диаметром до 7мм 3шт. на изделие	Допускается
14. Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)	Допускается
Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже.	Допускается	Допускается
16. Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)	Допускается
Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже.		

В древесине деталей соответствующих категории «С» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице:		
Наименование порока	Нормы ограничения в погонажных изделиях	
	На лицевой поверхности	На не лицевой поверхности
1. Сучки любые, кроме выпавших	Допускаются диаметром ½ ширины изделия. Без ограничений по площади изделия	Допускаются
2. Сучки выпавшие по кромке шипа	Допускаются не превышающие размеры шипа	Допускаются
3. Трещины сохраняющие целостность детали	Допускаются	Допускаются
4. Смоляные кармашки	Допускаются	Допускаются
5. Червотчины	Допускаются поверхностные глубиной не более 3мм, D отверстия до 4мм, количеством 3шт. на м.п.	Допускаются
6. Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, задир, выщербина	Не допускается глубиной более 10мм.	Допускаются
7. Ядровые пятна, побурение, ложное ядро	Допускаются	Допускаются
8. Засмолок, свилеватость, завиток, крень, глазки	Допускается	Допускаются
9. Бахрома, гнили	Не допускается	Допускаются
10. Сердцевина	Допускается	Допускаются
11. Синева	Допускается	Допускаются
12. Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)	Допускается
В древесине изделий соответствующих категории «С» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице		
Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже.		

Генеральный директор ООО «СибЛес»



Игорь Алексеевич Рапницкий

Рапницкий Игорь Алексеевич